

刚玉莫来石匣钵（坩埚）



项目	刚玉莫来石匣钵
Al ₂ O ₃	≥75%
SiC	—
SiO ₂	≤24
Fe ₂ O ₃	≤0.2%
体积密度 g/cm ³	≥2.65
显气孔率	≤25%
常温耐压强度 MPa	≥50
热震稳定性次(1100℃水冷)	≥30
最高使用温度	1600度
匣钵外形尺寸	250*230*120
匣钵壁厚	15-20mm
定做数量	300个
制作周期	30-45天